



01360

novapaint pool

Revestiment per a piscines, fonts, dipòsits i tot tipus d'aplicacions a on s'hagi de suportar aigua estancada, a base d'un cautxú clorat i pigments estables a la llum i als àlcalis.

propietats

Gran adherència • Assecat ràpid • Resistent al clor i als àlcalis • Estable a la llum • S'elimina fàcilment amb dissolvent universal • molta durabilitat • Color blau.

aplicacions

Pensada per a la decoració de piscines, basses, fonts i estanys d'aigua.

presentació

i emmagatzematge

Bidó de 20 kg • Emmagatzemar en el seu bidó original.

posada a l'obra

Remoure bé el producte fins a homogeneitzar-lo • La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui impedir una correcta adhesió • Aplicació mitjançant brotxa, corró o pistola d'aire • No aplicar a temperatures inferiors a 5°C • En cas de

superfícies vitrificades i amb poc porus obrir-lo amb **novanet**.

precaucions

Si s'aplica a pistola usar màscara • Evitar el contacte prolongat amb la pell • Mantenir-lo allunyat del foc • Tancar hermèticament després del seu ús • Per a la seva eliminació, us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

Rendiment aprox. 10 m²/kg depenent del suport.

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.

Fitxa tècnica

Pes específic	1,28 gr/cm ³
Tipus lligant	Alcídic/ clororcautxú
Sòlids en volum	+35%
Sòlids en pes	+56%
Temps d'assecat	Sec tacte 50' Sec dur 6 h Sec repintat 24 h
Viscositat	± 85 UK Krebs-Stormer
Espessor recomanat	35 µ