



07261

novapox primer w

Emprimació antihumitat per a paviments, formulada amb resines epoxídiques de dos components en base aigua. Facilita l'ancoratge de pintures epoxi i poliuretans sobre suports amb un cert grau d'humitat.

propietats

D'ús polivalent • Aplicable amb una humitat al suport entre 20° i 55° • Es pot fer servir com a antipols en acabat de paviments • Consolida paviments amb poca disgregació • Excel·lent promotor d'adherència per a poliuretans i epoxis • Com a barrera antihumitat per a la col·locació posterior de tractaments de paviments.

aplicacions

Pel segellat previ a l'aplicació de pintures i sistemes autoanivellants de poliuretà. • Consolida els paviments amb disgregació lleugera i facilita l'adherència de qualsevol pintura • En paviments que presentin graus d'humitat entre 20° i 55° mesurats amb higròmetre (màxim 5% d'humitat continguda en el formigó) •

Presentació i emmagatzematge

Color àmbar • Mantenir el recipient tancat hermèticament.

posada a l'obra

Mesclar els dos components, a ser possible mecànicament • Aplicar amb brotxa, corró o pistola air-less • Diluir l'emprimació amb **aigua** entre un 15-25% • Deixar passar entre 6 i 12h. Abans d'aplicar la pintura o l'autonivellant (segons temp. ambient)

precaucions

No deixar transcorre més de 48h. entre la seva aplicació i el seu recobriments • No aplicar amb temperatures inferiors a 3°C o amb risc de pluja o gelades (si va a la intempèrie) • Es recomana fer ús de guants, ulleres, i vestimenta de protecció • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El consum oscil·larà entre 4 i 15 m2 per litre de producte segons el tipus d'aplicació m2/Kg aprox. Depenent de la rugositat i la porositat del suport

Característiques tècniques

Aspecte	Color àmbar
Relació de la mescla	Comp. A:3 Comp.B:1
Contingut en sòlids	50%
Densitat	Aprox. 1
Tipus de material	Resines epoxídiques

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.