



05101

## novafix líquid

Dispersió aquosa de resines especials modificades que millora la preparació de ponts d'unió de formigó i d'emprimacions per a la col·locació de formigó o morter fresc sobre formigó o morter endurit.

### **propietats**

Augmenta les resistències mecàniques dels morters tant a la compressió com a la flexotracció. • Millora l'adherència, especialment sobre suports absorbents. • Elastifica els morters additivats. • Plastifica la pasta i permet reduir l'aigua del morter. • Facilita l'enduriment dels morters sense fissuració. • Augmenta la compacitat i la impermeabilitat dels morters.

### **aplicacions**

Preparació de ponts d'unió de formigó i emprimacions per a la col·locació de formigó o morter fresc sobre formigó o morter endurit. • Facilita l'adherència d'arrebossats sobre formigó hidrofugat o molt llis.

### **presentació i emmagatzematge**

Color blanc • Bidons de 25Kg • Mantenir el recipient tancat hermèticament.

### **posada a l'obra**

Els suports han d'estar nets i sempre humitejats • Aplicar amb brotxa, rodet o polvoritzat • No deixar assecar abans d'aplicar el morter de revestiment.

### **precaucions**

Sense risc químic. • Es recomana fer ús de guants i ulleres de protecció. • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

### **consum**

Com a emprimació: 5 a 10 m<sup>2</sup>/Kg aprox. Depenent de la rugositat i la porositat del suport. • Com a additiu: 250c.c. per sac de ciment de 50 Kg.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.