



05104
novafix tac

Dispersió aquosa a base d'un colòmer d'èsters acrílics que contenen grups carboxílics. La seva tacticitat li permet mantenir durant més temps les característiques adhesives i augmentar el temps entre la seva col·locació i el seu cobriment.

propietats

Baixa sensibilitat a l'aigua • Molt enganxosa • Polímer exempt de plastificants • Assecat retardat • Bona compatibilitat en general amb les diferents resines i additius que s'empren en el sector.

aplicacions

Preparació de ponts d'unió de formigó i emprimitacions per a la col·locació de formigó o morter fresc sobre formigó o morter endurit. • Facilita l'adherència d'arrebossats sobre formigó hidrofugat o molt llis.

Presentació

i emmagatzematge

Color blanc • Bidons de 25Kg • Mantenir el recipient tancat hermèticament.

posada a l'obra

Els suports han d'estar nets i sempre humitejats • Aplicar amb brotxa o corró • No deixar assecar abans d'aplicar el morter de revestiment.

precaucions

Sense risc químic. • Es recomana fer ús de guants i ulleres de protecció. • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

consum

Com a emprimitació: 3 a 6 m²/Kg aprox. Depenent de la rugositat i la porositat del suport

Característiques tècniques en fresc

Aspecte	Blanc
Contingut en sòlids	+60% (en pes)
Caràcter químic	aniònic
Densitat	1,07 (kg/l)
Viscositat brookgield	500-2500 (cpoises)
Valor ph	3,5-5,5

Característiques tècniques del film

Absorció d'aigua	9% (24 submergida)
Adherència	<u>Alta</u>
Tack	Alt
Cohesió	Miixa-baixa

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.