



01100-01106

novaflex

(Consultar gamma de colors)

Dispersió concentrada de copolímers acrílics autorreticulables amb la incorporació de càrregues reforçants que li donen característiques elàstiques • Quan s'asseca forma una làmina impermeable adherida al suport.

innova

impermeabilitzants

propietats

Resistent als agents atmosfèrics, radiació U.V. • Impermeabilitza a l'hora que deix transpirar el vapor d'aigua • D'utilització senzilla, es reparable i repintable • De propietats molt elàstiques • Després de la seva utilització persisteix en bon estat dins del seu envàs.

aplicacions

Impermeabilització de cobertes, canals i fumerols • Reparació de goteres • Recobriments per l'aïllament de poliuretà • Molt eficient a l'exterior • Apte per a la impermeabilització de tot tipus de murs soterrats • Impermeabilització de pendents sota cobertes de teula • Impermeabilització de tot tipus de superfícies verticals.

presentació i emmagatzematge

Envàs de 30 Kg • Emmagatzemar en el seu recipient d'origen.

posada a l'obra

La superfície a recobrir ha d'estar neta, seca i totalment exempta de qualsevol contaminant que pugui impedir una correcta adhesió • Aplicar una primera mà, acte seguit es cobrirà sense deixar que s'assequi amb l'armadura **fibranova vel plp**, i s'aplicarà una segona mà, després que hagin assecat les dues primeres mans, s'aplicarà la tercera i definitiva • Aplicar a brotxa, corró o pistola airless • No aplicar a temperatures inferiors a 5°C.

precaucions

Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El rendiment serà de 1,5 Kg a 2 Kg per m² (aplicat en un mínim de tres capes) en paraments horitzontals.

característiques tècniques

Tipus de lligant	Estirè acrílic
color	consultar
Densitat	1.25 +0.1 gr/cm ³
viscositat	100 ± 10 UK
Temps de secat al tacte	2h. 30 min.
Resistència al fregament humit	Superior a 10000 dobles passades
Elasticitat (2.5 mm)	A 40 °C 30% A 0 °C 10%

innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.