



01352

novamorter cristalitzador

Impermeabilitzant de la xarxa capil·lar d'estructures de formigó i morters. Fabricat amb ciments especials i àrids seleccionats amb substàncies químiques hidroreactives.

innova

impermeabilitzants

propietats

Impermeabilització total i permanent al convertir-se en part integral de l'estructura • Efectiu tant a pressió directa d'aigua com indirectes • Protecció d'estructures de formigó contra la carbonatació, sulfats i efectes de cicles de gel-desgel • No és tòxic • Permeable al vapor d'aigua • Fàcil aplicació.

aplicacions

En estructures de retenció d'aigua: Dipòsits d'aigua i piscines; canals, canonades, ports, preses; depuradores • Exclusió d'aigües en estructures: Estructures sota nivell freàtic com soterranis, cimentacions, murs pantalla, fosses d'ascensor, etc., humitats ascendents en murs de formigó; tractament de soleres amb humitats per capilaritat; impermeabilització de túnels.

presentació i emmagatzematge

Es presenta en bidons de 25 Kg. • Emmagatzemar en els seu envàs d'origen hermèticament tancat, en un lloc fresc, sec i ben airejat.

posada a l'obra

El suport ha de ser ferm, exempt de taques de grassa i oli • Després del sanejament i avanç de l'aplicació s'ha d'humitejar el suport • S'amassa exclusivament amb aigua neta i exempta de contaminants, podent-se utilitzar medis manuals o mecànics • A 25 Kg de morter afegir 10 litres d'aigua • S'aplica amb brotxa de pèl dur o sistema de projecció adequat.

precaucions

No aplicar a sobre de guix, pintures o superfícies poc poroses • No aplicar amb gelades o pluja, ni amb temperatures superiors a 30°C o inferiors a 5°C • No repastar el ciment ni reaprofitar les seves restes

• Irrita les vies respiratòries i la pell • Risc de lesions oculars greus. No respirar la pols • En cas de contacte amb els ulls rentar immediatament amb aigua abundant i acudir al metge • En cas de contacte amb la pell rentar amb aigua i sabó • Com tot material abrasiu s'han d'utilitzar guants de goma per les mans i protecció per els ulls i la cara • Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El rendiment serà de 1 Kg per m2 i capa • En qualsevol cas dues capes • Els consums són teòrics i s'han d'ajustar per cada obra en particular mitjançant assajos in situ.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta Informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.

RD1352*28.06.06