



04131

novamorter look cl

Morter fi formulat a base de resines especials i àrids seleccionats, indicat per a la reparació superficial i cosmètica de morters i formigons.

propietats

Aplicable en interiors i exteriors • Excel·lent adherència sense pont d'unió • Pot aplicar-se directament sobre el formigó armat • No presenta retracció, fissuració quan endureix • Bona protecció contra la carbonatació • De fàcil aplicació • Molt bona tixotropia • Impermeable • De consistència molt dúctil i molt treballable.

aplicacions

Reparacions de superfícies grans o petites de formigons nous i antics • Reparació superficial i cosmètica de peces prefabricades de tot tipus • mestrejats fins a sobre superfícies sobre morters o obra de fàbrica • Anivellacions verticals prèvies a l'alicatat • Fixació d'aïllaments (llana de roca, fibra de vidre, etc..) sobre suports porosos.

presentació i emmagatzematge

Es presenta en bidons de 25kg • Emmagatzemar en els seu envàs d'origen hermèticament tancat, en un lloc fresc, sec i ben airejat.

posada a l'obra

El suport ha de ser ferm, exempt de taques de grassa i oli • Després del sanejament i abans de l'aplicació s'ha d'humitejar el suport • S'amassa exclusivament amb aigua neta i exempta de contaminants, s'ha d'utilitzar medis mecànics (trepan a baixes revolucions) fins a aconseguir una massa homogènia i sense grumoll • El temps de maduració abans d'utilitzar serà de 3 minuts • Aplicar mitjançant plana o paleta • Es pot allisar després de passar de 30 a 90 minuts de la seva aplicació • 25 Kg de **novamorter look** precisen uns 6 litres d'aigua • Es imprescindible el curat del material quan s'aplica en temps sec, ventós o molt assolellat.

precaucions

No aplicar en gruixos superiors a 5 mm • No aplicar a sobre de guix, pintures o superfícies poc poroses • Imprescindible humitejar el suport o emprimar-lo amb el nostre **novafix líquid** • No aplicar amb gelades o pluja, ni amb temperatures superiors a 30°C o inferiors a 8°C tant del suport com ambientals • No repastar el ciment ni reaprofitar les seves restes • No es resistent al trànsit rodat ni peatonal • Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El consum és aproximadament de 1.8 Kg per m² i mm de gruix • Els consums són teòrics i s'han d'ajustar per cada obra en particular mitjançant assajos in situ.

Característiques tècniques:

Aigua d'amassat:	Aprox. ± 6 L/25 kg de morter		
Temps d'aplicació:	Aprox. 30 minuts (A 20 ° C)		
Temps de maduració:	Aprox. 3 minuts		
Densitat de l'amassat:	Aprox. ± 1.78 g/cm ³		
Temperatura d'aplicació:	De +8°C a +30°C (suport i material)		
Rang d'espessors aplicables:	Fins a 5 mm		
Resistència a la flexió:	± 2.2 (N/mm ²)	en 1 dia	
	± 5.1 (N/mm ²)	en 7 dies	
	± 6.99 (N/mm ²)	en 28 dies	
Resistència a la compressió:	± 6.7 (N/mm ²)	en 1 dies	
	± 15.9 (N/mm ²)	en 7 dies	
	± 24.2 (N/mm ²)	en 28 dies	
Pintable a les:	± 24 hores		
Recubrible amb ceràmica a les:	± 6 hores		

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consulti el nostre Departament Tècnic.