



01340
**novamorter
patch**

És un ciment hidràulic ultra ràpid
que obtura instantàniament
les vies d'aigua.

propietats

Aplicable en interiors i exteriors • Tapa les fissures amb presència d'aigua • Enduriment ràpid (aproximadament 30 segons) • Resistència als cicles de gelades i a la intempèrie • Excel·lent adherència sense pont d'unió • Exempt de clorurs • Pot aplicar-se directament sobre el formigó armat • No presenta retracció, fissuració o debilitat estructural interna per la reacció exotèrmica • Augmenta de volum • No es tòxic en contacte amb aigua potable • De fàcil aplicació.

aplicacions

Aplicable en interiors i exteriors • Tapament de vies d'aigua • Tapament de fissures amb presència d'aigua • Utilitzable en forats d'ascensors, dipòsits, canonades, soterranis, etc. • Ancoratge de perns i accessoris que vulguin una aplicació ràpida.

presentació i emmagatzematge

Es presenta en bidons de 20kg • Emmagatzemar en els seus envasos d'origen hermèticament tancats, en un lloc fresc, sec i ben airejat.

posada a l'obra

Pot aplicar-se amb llana, espàtula, palatí, inclòs a mà • Com tot material abrasiu s'han d'utilitzar guants de goma per protegir les mans • Utilitzar aigua freda per la seva mescla • Les fissures a segellar han d'estar com a mínim a 2 cm. de profunditat i una obertura de 1,5 a 2 cm • S'ha d'evitar fer una obertura en forma cònica, és més preferible fer un quadrat • En forats d'ascensor, dipòsits i piscines s'ha de manifestar una zona perimètrica de 2x3 cm. i segellar tota ella amb **novamorter patch** donant-li una terminació de mitja canya • En vies d'aigua de molta pressió s'ha d'anar tapant de mica en mica i deixar una via mínima i deixar que el morter acabi el seu

enduriment • Quan el morter estigui endurit, atacar la via d'aigua que queda pressionant amb la mà sense treure-la fins notar que el morter està ben calent.

precaucions

Usar guants per la seva aplicació • Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat*.

consum

El consum és aproximadament de 2 grams per cm³ de volum reomplert • Els consums són teòrics i s'han d'ajustar per cada obra en particular mitjançant assajos in situ.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.