



05130
novapox

Adhesiu a base de resina epoxi de dos components per a unir formigó o morter fresc sobre formigó o morter endurit i per ancoratges de barnilles amb formigó en horitzontal.

n05130•28.06.06
- 1 -

propietats

Consistència plàstica i dúctil • Enduriment lent • Excel·lent adherència sobre metalls i formigó • Elevades resistències • Resistent a l'aigua i als productes químics.

aplicacions

Producte desenvolupat per la unió de formigó i morter nou sobre superfícies de formigó vell o llis • Per col·locació de reforços en estructures • Unió de platines • Pegat de prefabricats • Unió de formigó amb acer o granit • Pot ser utilitzat tant en superfícies verticals com horitzontals • D'aplicació en exteriors i en interiors • Impermeable a l'oxigen i als clorurs • Protegeix les armadures de la corrosió.

presentació i emmagatzematge

Conjunts d'1 kg. • Emmagatzemar 12 mesos en els seus envasos tancats en lloc fresc i sec.

posada a l'obra

Els suport ha d'ésser ferm (resistència a tracció mínima d'1,5 N/mm²) i estar net, lliure d'olis i grasses, sec i exempt de lletada de ciment • **novapox** es subministra en les proporcions adequades i llest per al seu ús. Afegir el **Component II** dins del **Component I** i mesclar mecànicament fins aconseguir una mescla homogènia • Aplicar amb brotxa • En les superfícies rugoses ens hem d'assegurar de cobrir tots els vuits • Mentre **novapox** està enganxós aplicar el morter o formigó nou.

precaucions

No aplicar a temperatures inferiors a +10°C ni superiors a +30°C • No

afegir aigua ni altres substàncies que puguin afectar les propietats del material • Irritant • Irrita els ulls i la pell • Risc de sensibilització en contacte amb la pell • En cas de contacte amb ulls, rentar-se amb aigua abundant i acudir al metge • En cas de contacte amb la pell, rentar-se amb aigua i sabó immediatament • Usar guants especials i protecció per als ulls i la cara • Treure's la roba tacada o esquitxada • No menjar ni beure durant la seva aplicació • Eviti l'abocament al medi ambient • Per la seva eliminació, us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per a més detalls, existeix *full de seguretat* disponible.

Consum

En cas d'unions entre morters i formigons serà d'1 Kg/m² depenent de la rugositat del suport.

Característiques tècniques

Component 1

aspecte	viscós
color	crema
pes específic	1,65-1,75 g/cm ³
viscositat	7.500-15.000 mPa s
caducitat	1 any

Component 2

aspecte	líquid
color	vermell-marró
pes específic	0,98-1,06 g/cm ³
viscositat	500-1.500 mPa s
caducitat	1 any

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avis. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.